

润滑剂承载能力测定法  
(CL-100 齿轮机法)

代替 SY 2691—84

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了用 CL-100 齿轮机评定润滑剂承载能力的具体方法。

本标准适用于测定润滑剂的承载能力。

## 2 引用标准

GB 1922 溶剂油

## 3 方法概要

将试验齿轮装进试验齿轮箱中，加入试样，控制初始油温，恒速运转 15min，但是允许油温在各级试验中自由上升。齿面的载荷按级增加。在各级载荷运转结束后，对齿面用目测检查和评定，同时记录和绘制齿面出现的破坏图形。

## 4 设备与材料

### 4.1 设备

4.1.1 CL-100 齿轮试验装置及其功率传动系统(见图 1)：试验装置包括一个驱动齿轮箱和一个试验齿轮箱，用两根扭力轴将它们连接起来。刚性轴上有一个刚性加载离合器(见图 2)。试验齿轮箱内有一个盘管加热器用以加热试样。在靠近小齿轮的箱体一侧装有温度传感器，可按预选温度对加热器进行控制。试验装置由一台转速约为 1460r/min, 5.5kW 的电动机来驱动。有关试验机的安装校验和运转的详细说明，见制造厂的操作说明书。齿轮的转向应符合图 3 要求。




图 1 试验装置功率传动系统

1—试验大齿轮；2—试验小齿轮；3—扭矩测量器；4—弹性轴；  
5—驱动电机；6—驱动齿轮箱；7—刚性轴；8—加载离合器




图 2 加载示意图

1—小齿轮扭矩为  $M_1$ ; 2—加载杆  $H$ ; 3—砝码吊盘刀口;  
4—砝码吊盘重量为  $K$ ; 5—砝码重量为  $W$ ; 6—加载离合器

注: 小齿轮的扭矩  $M_1$  等于加载杆的扭矩  $M_H$  与  $a(K + W)$  的总和。 $M_1 = H + 0.5(K + W)$




图 3 试验齿轮的安装和转向

1—大齿轮; 2—小齿轮

#### 4.1.2 试验齿轮

试验时使用一对规格符合附录 A 的国产 QCL-003 型或联邦德国 FZG“A”型齿轮。

在做同一润滑剂试验时, 每对齿轮可以使用两次, 用过一面后, 翻过来再用另一面作为承载面。

#### 4.1.3 计时装置或转数计(每半年校验一次)。

#### 4.1.4 恒温箱。

#### 4.2 材料

##### 4.2.1 溶剂油: 符合 GB 1922 中 190 号的要求。

##### 4.2.2 细纱手套。

### 5 齿轮试验机的校验

5.1 新的齿轮试验机除进行设备验收外, 还要用参考油进行校验, 用两对试验齿轮做重复试验。

5.2 齿轮试验机一年或进行 40 次试验后, 需用参考油进行校验, 校验时应用两对试验齿轮做重复试验。

## 6 准备工作

6.1 用溶剂油彻底冲洗试验齿轮箱两次，清洗时，溶剂油要加至轴线以上，然后用手慢慢地转动试验机；清洗完毕，排放溶剂油，用干燥空气将齿轮箱吹干。

6.2 取出一对新的试验齿轮，用目测检查是否有腐蚀、锈蚀或任何其他形式损伤，如有上述损伤，则不能使用。

6.3 用溶剂油清洗试验齿轮，并吹干，操作时要戴手套。

## 7 试验步骤

7.1 将试验齿轮放入恒温箱，加热到 60℃左右。

7.2 按图 1 和图 3 组装试验齿轮，小齿轮装在刚性轴上(右边)，大齿轮装在弹性轴上(左边)。

7.3 安装步骤：

7.3.1 安装大小齿轮步骤如下。

- 把垫圈装在试验齿轮箱体轴承表面上。
- 装上涂有试样的大小齿轮。
- 在大小齿轮的外面分别装上垫圈。
- 装上轴承。
- 装上锥形垫圈。
- 装上止动垫圈。
- 上紧固定螺母，锁死止动垫圈。
- 装上轴承盖。

7.3.2 关好试样放出阀。

7.3.3 将试样加入试验齿轮箱内，液面至轴心线处，试样量约 1.25L。

7.3.4 插上加热器插头，将试样加热至 90℃左右，关闭加热器，用手转动试验机，冲洗试验齿轮箱，然后放出试样。

7.3.5 再将新试样加入试验齿轮箱内，液面至轴心线处。

7.3.6 装好试验齿轮箱顶盖。

7.4 按表 1 中规定的试验条件，先将试样温度升至  $90^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ，恒温 10min 后按表 2 加上第 1 级载荷，取下离合器销钉，盖上试验机防护罩。加载时加载杆 H 要保持与水平面的夹角在  $\pm 15$  度以内，然后起动电动机运转 15min。

以后各载荷级试验按表 2 进行。

表 1 试验条件

项 目	试验 条件
电动机转速	约 1460r/min
每一载荷级运转时间	15min，约 21700 转(电动机转数)
试验初始试样温度	$90^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ (可在温度控制器上预调)

注：初始试样温度为  $90^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ，由加热器和毫伏计来控制。在低载荷级时通过加热器来保持试样温度不低于  $90^{\circ}\text{C}$ ；而在高载荷级时试样温度将会超过  $90^{\circ}\text{C}$ ，当试样温度升到  $100^{\circ}\text{C}$  时应关闭加热器，允许试样温度自由上升，这时毫伏计用来作为测温指示。

7.5 每级试验运转后要记录油温、扭矩和电动机总转数(见附录 B 试验记录)。

7.6 从第 4 级载荷试验结束后，打开试验齿轮箱上盖，目测齿面的破坏情况。根据图 4~11 和表 3 评定和记录齿面的状态。如出现擦伤和胶合(图 6~11)，要绘制齿面破坏图形。

表 2 载荷级

载荷级	小齿轮上的扭矩 $M_1$		试验齿轮的齿面载荷 $P$		各载荷级结束时 完成的总功		加载离合器上的载荷
	牛顿米 Nm	公斤力米 kgf·m	牛顿 N	公斤力 kgf	兆焦 MJ	马力小时 PS·h	
1	3.33	0.34	99.1	10.1	0.69	0.26	$H_1$
2	13.7	1.4	407.0	41.5	3.49	1.32	$H_2$
3	35.3	3.6	1044	106.5	10.64	4.02	$H_2 + K$
4	60.8	6.2	1800	183.6	23.1	8.74	$H_2 + K + W_1$
5	94.1	9.6	2786	284.1	42.4	16.0	$H_2 + K + W_1 + W_2$
6	135.3	13.8	4007	408.6	70.2	26.5	$H_2 + K + W_1 + W_2 + W_3$
7	183.4	18.7	5435	554.2	107.8	40.7	$H_2 + K + W_1 + \dots + W_4$
8	239.3	24.4	7080	722.0	156.8	59.2	$H_2 + K + W_1 + \dots + W_5$
9	302.0	30.8	8949	912.5	218.7	82.6	$H_2 + K + W_1 + \dots + W_6$
10	372.6	38.0	11029	1124.6	295.2	111.5	$H_2 + K + W_1 + \dots + W_7$
11	450.1	45.9	13343	1360.6	387.6	146.4	$H_2 + K + W_1 + \dots + W_8$
12	534.5	54.5	15826	1613.8	497.3	187.8	$H_2 + K + W_1 + \dots + W_9$

注:  $H_1$ —轻加载杆质量;  $H_2$ —重加载杆质量;  $K$ —砝码托盘质量;  $W_1 \sim W_9$ —砝码质量。PS·h: 1.00HP(英制马力) = 1.014PS(德国马力)。

表 3 齿面破坏形式的判断

齿面破坏形式	齿轮破坏情况与特征
磨光	可用肉眼直接观察出比新齿面光滑。特征: 齿面加工交叉磨纹逐渐平滑。粗糙度减小
划痕	在齿面的滑动方向出现细线。细线不从齿顶延伸到齿根。特征: 交叉磨纹未消失、粗糙度基本不变
擦伤	擦伤和划痕滑动方向相同, 呈线状或带状, 有轻、中、深程度之分。特征: 擦伤的沟槽从齿顶延伸到齿根。粗糙度增大, 擦伤处交叉磨纹消失
胶合	胶合呈线带状, 或全齿面胶合。特征: 胶合处形貌模糊。粗糙度比交叉磨纹粗而深得多

本表列出: 在 CL-100 齿轮机上, 试验后齿面常见的几种典型破坏形式(见图 4~11)。用目测法检查齿面, 观察距离为 25cm 左右, 评定与原始齿面的变化

7.7 在高载荷级运转 15min 后, 如试样温度超过 93℃时, 在进行下一载荷级试验前, 应进行冷却使试样温度降至 90℃ ± 3℃。

7.8 试验一直进行至失效载荷级出现为止。如果试验做到第 12 级载荷, 齿面仍未发生破坏, 试验也不再进行。

7.9 失效载荷级是指齿轮从正常磨损进入高度磨损的载荷级。根据小齿轮的齿面上开始出现擦伤或胶合线、擦伤或胶合带、大面积或全齿面擦伤或胶合来决定。

7.10 在给定的载荷级运转后, 如 9 级齿面未破坏, 10 级小齿轮齿面上出现: 轻擦伤线带(图 6)、擦伤带(图 7)、擦伤与胶合带(图 8), 若将小齿轮 16 个齿面上出现的擦伤与胶合相加的总宽等于或大于一个齿面宽, 10 级就作为失效载荷级。如果小于一个齿面宽, 就继续进行下一级载荷试验。

7.11 进行下一级载荷试验后(如 11 级), 擦伤或胶合面宽度增加, 总计小齿轮 16 个齿面上出现的擦伤或胶合的宽度等于或大于一个齿面宽, 或某一齿面出现图 9、10、11 所示的大面积或全齿面擦伤与胶合时, 则把前一级 10 级作为失效载荷级。

7.12 如按 7.10 条所述增加一级载荷进行试验后, 仍未达到失效级, 小齿轮齿面的擦伤和胶合无明显增加, 即 10 级可以忽略, 继续进行更高一级载荷试验, 直至出现 7.11 条的现象为止。

7.13 试验结束后，在卸齿轮前必须先卸载荷，否则会损坏试验装置。




图 4 原始齿面




图 5 划痕



图 6 轻擦伤线, 带



图 7 擦伤带




图 8 擦伤带与胶合带




图 9 大面积胶合




图 10 全齿面胶合与擦伤




图 11 全齿面胶合

## 8 精密度

按下述规定判断试验结果的可靠性(95%置信水平)。

8.1 重复性：同一操作者在同一台试验装置上，重复测定的两个结果之差，不应大于一个载荷级，并以小值作为试验结果。

8.2 再现性：两个试验室对同一试样得出的两个结果之差，不应大于两个载荷级。

## 9 报告

试验报告应注明试验方法：SH/T 0306。

试验条件：A/8.3/90，和试验结果：××级失效。

实例 CL-100 齿轮机试验

a. 试验方法：SH/T 0306

b. 试验条件：A/8.3/90

c. 试验结果：××级载荷失效

报告人： 审核人：

年 月 日

注：试验条件：A/8.3/90 这里 A 表示符合附录 A 的“A”型试验齿轮的参数。8.3 是指小齿轮的节圆速度(m/s)。90 是指试验齿轮箱的试样初始温度(℃)。


**附录 A**  
**国产 QCL - 003 型、联邦德国 FZG“A”型试验齿轮的参数**  
**(补充件)**

**表 A1 国产 QCL - 003 型、联邦德国 FZG“A”型试验齿轮参数**

名 称	符 号	数 值	单 位
中心距	$a_b$	91.5	mm
实际齿宽	$b$	20	mm
节圆直径	小齿轮 大齿轮	$d_{bl}$ $d_{lk2}$	mm mm
外圆直径	小齿轮 大齿轮	$d_{kl}$ $d_{k2}$	mm mm
模数		$m$	mm
变位系数	小齿轮 大齿轮	$X_1$ $X_2$	0.8635 -0.5
齿数	小齿轮 大齿轮	$Z_1$ $Z_2$	16 24
标准压力角		$a_0$	度
啮合角		$\alpha_b$	度
节圆速度		$V$	$0.00383 n_1^{1)}$ m/s
接触长度	小齿轮 大齿轮	$e_1$ $e_2$	mm mm
最大滑动速度	小齿轮 大齿轮	$VG_1$ $VG_2$	$0.67V$ $0.16V$ m/s
齿面压力	小齿轮 大齿轮	$P_{k1}$ $P_{k2}$	$5.96 \sqrt{P}^2)$ N/mm <sup>2</sup>
齿面平均粗糙度		$R_a$	$4.96 \sqrt{P}^2)$ N/mm <sup>2</sup> 0.4 ~ 0.6 $\mu\text{m}$

注：1)  $n_1$ ：是小齿轮转数(r/min)。

2)  $P$ ：是按本标准表 2 中的齿面载荷。



**图 A1 “A”型试验齿轮齿形图(符号见表 A1)**

1一大齿轮；2一小齿轮

**附录 B**  
**CL-100 或 FZG 齿轮机试验记录**  
**(补充件)**

试验方法: SH/T 0306

试验编号:

选样单位:

试验条件: A/8.3/90

试样名称:

联系人:

齿轮号面:

载荷级	扭矩盘刻度/mm		试验油温/℃		电动机累计 转数/(r/15min)	齿面破坏情况
	开始	终 止	开始	终 止		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
失效载荷级						

操作人:

审核人:

年 月 日

**附加说明:**

本标准由石油化工科学研究院技术归口。

本标准由石油化工科学研究院负责起草。

本标准主要起草人汝承贵。

本标准参照采用英国石油学会标准 IP 334—80《润滑剂承载能力测定法》。